

シーエル

セメント系 耐水白壁.押え専用塗材



シーエル5は表面強度がなく、耐水性に乏しく、乾燥下地への施工が困難という従来のしっくいやプラスター系の欠点とされてきた問題を解決した押え仕上げ専用モルタルです。

適用下地：モルタル、コンクリートプラスターボード
練り上がり量：約16ℓ
標準塗厚：約1mm
標準施工面積：約16m²
標準調合：シーエル5 1袋
清水 約6~7ℓ
『NICEラテックス #45』 0.5~1kg (別売)

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 0305238

放散等級表示 F☆☆☆☆

問合せ先 <http://www.nsk-web.org/>

NET 20kg



施工方法

工程	施工要領
下地処理	「NICEラテックス」の3倍液（「NICEラテックス」1：清水 2）を壁面全体に充分塗布し、乾燥させて下さい。（養生期間1日）
シーエル8混練り	1) まず、バケツ等の容器に清水4ℓを入れ、続いて「NICEラテックス」を0.5～1kg入れて良くかき混ぜ混合水を作ります。 2) 標準水量より少なめの混合水（あらかじめ「NICEラテックス」を希釈した水溶液）をバケツもしくはミキサー等の混練り容器にとり、「シーエル8」を加えながら混練りして下さい。 3) さらに残りの混合水を少量ずつ加えて混練りし、適度の軟度に調整して下さい。
シーエル8塗付け	1) 中塗りモルタルの表面確認後、良く混練りされた「シーエル8」をシゴキ塗りし、追っかけて3mm～4mm程度の塗り厚で塗り付け、タイミングを見計らい平滑に仕上げして下さい。 2) 「シーエル8」の水引、しまり具合を見て「シーエル5」を塗り付けて下さい。 ※ 「プラスターボード下地」への塗付けは、当社担当者までお問合せ下さい。
シーエル5混練り	1) 標準水量約6～7ℓより少な目の清水をバケツ他ミキサー等の混練り容器にとり、「シーエル5」を容器に加えながら混練りして下さい。さらに残りの清水を少量ずつ加えて混練りし、適度の軟度に調整して下さい。
シーエル5塗付け	1) 「シーエル8」の表面状況を確認後下地とのなじみを良くし、尚且つブツの発生を抑える為、鍍圧を十分かけてシゴキ塗りし、追っかけて所定の塗厚1mm～2mm程度、平滑に塗り付けて下さい。 2) 水引の頃合いを見計らって平滑に仕上げして下さい。鍍仕上げの場合はプラスチック鍍で仕上げして下さい。 3) 養生して下さい。（夏期1日 冬期2～3日以上）
KCコート塗布	1) 「KCコート」を希釈せずにそのまま、ローラーや噴霧器等でムラにならないように全面塗布して下さい。 塗布量は10～25㎡（4ℓ当り）です。

性能試験

●比較

	白さ	表面の仕上げ状態	付着力	耐水性	下地の多様性	表面強度
しっくい	○	○	×	×	×	×
プラスター系	○	○	×	×	×	△
シーエル5	○	○	○	○	○	○

試験項目	試験結果	試験方法
軟度変化(B法)%	-11.4	JIS A 6909 準拠
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れ無し	JIS A 6909 準拠
付着強さ N/mm ²	標準状態	2.0
	浸水後	1.8
温冷繰り返し	ひび割れ、はがれ、膨れ、変色及び光沢低下無し	JIS A 6909 準拠
耐衝撃性	ひび割れ、はがれ、変形無し	JIS A 6909 準拠
透水性 A 法 mm	13.7	JIS A 6909 準拠

※試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。

⚠ 取扱い上のご注意

- 現場で他の材料を混入しないで下さい。
- 練り混ぜた材料は、夏期1時間、冬期2時間以内に使いきって下さい。練り戻し、練り足しは避けて下さい。
- 本品使用時の施工は、気温が5℃～35℃の範囲内で行なって下さい。
- 本品はセメント同様、屋内で湿気の少ない場所に保管して下さい。
- 有効期間は製造日より6カ月間です。（製造年月日は本品に刻印してあります。）
- 本品はセメント同様、アルカリ性を示します。誤って目に入った場合は、直ちに清浄な水で洗浄し、必要に応じて専門医の治療を受けて下さい。
- 皮膚に付着すると肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いして下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



ISO 9001:2008&JIS Q 9001:2008

本社 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目12番4号

TEL 06-6708-8132 FAX 06-6769-2801

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004 岡山営業部 TEL 0868-38-4001 FAX 0868-38-7022
大阪営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133 京都営業課 TEL 0771-86-0711 FAX 0771-86-0811

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>