

シーエル

内外装セメント系仕上塗材

エイト 8

シーエル8は、内外装仕上げに塗り壁の良さを最大限に追求した、ホワイトセメント系のプレミックスモルタルです。

その優れた低収縮性能により、在来のモルタルでは困難であった分野への進出を可能にしました。無機系素材の持つ深みのある趣と優れた耐久性を活かし、各種の下地に対応できる性能及び仕上げの多様性により、壁面の新しい展開が広がる仕上げ塗り材です。



適用下地：モルタル、コンクリート
練り上がり量：約14ℓ
標準塗厚：約4mm
標準施工面積：約3.5m²
標準調合：シーエル8 1袋
清水 約4ℓ
[NICEラテックス #45] 0.5~1kg(別売)

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305239
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

NET 20kg



施工方法

工 程	施 工 要 領
下 地 処 理	「NICEラテックス」の3倍液（「NICEラテックス」1：清水 2）を壁面全体に充分塗布し、乾燥させて下さい。（養生期間1日）
「シーエル8」 混 練 り	1) まず、バケツ等の容器に清水4ℓを入れ、続いて「NICEラテックス」を0.5～1kg入れて良くかき混ぜ混合水を作ります。 2) 標準水量より少なめの混合水（あらかじめ「NICEラテックス」を希釈した水溶液）をバケツもしくはミキサー等の混練り容器にとり、「シーエル8」を加えながら混練りして下さい。 3) さらに残りの混合水を少量ずつ加えて混練りし、適度の軟度に調整して下さい。
「シーエル8」 塗 付 け	中塗りモルタルの表面確認後、良く混練りされた「シーエル8」をシゴキ塗りし、追っかけて3mm～4mm程度の塗り厚で塗り付け、タイミングを見計らい平滑に仕上げして下さい。 ※ 「プラスターボード下地」への塗付けは、当社担当者までお問合せ下さい。

性能試験

試験項目	試験結果	試験方法	
軟度変化(B法)%	2.6	JIS A 6909 準拠	
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れ無し	JIS A 6909 準拠	
付着強さ N/mm ²	標準状態	1.3	JIS A 6909 準拠
	浸水後	1.7	JIS A 6909 準拠
温冷繰り返し	ひび割れ、はがれ、膨れ、変色及び光沢低下無し	JIS A 6909 準拠	
耐 衝 撃 性	ひび割れ、はがれ、変形無し	JIS A 6909 準拠	
透水性A法mm	17	JIS A 6909 準拠	
長さ変化率%	第1週	0.0102	JIS A 1129 準拠
	第2週	0.0142	
	第3週	0.0164	
	第4週	0.0180	

※試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。

！ 取扱い上のご注意

- 現場で他の材料を混入しないで下さい。
- 練り混ぜた材料は、夏期1時間、冬期2時間以内に使いきって下さい。練り戻し、練り足しは避けて下さい。
- 本品使用時の施工は、気温が5℃～35℃の範囲内で行なって下さい。
- 本品はセメント同様、屋内で湿気の少ない場所に保管して下さい。
- 有効期間は製造日より6カ月間です。（製造年月日は本品に刻印してあります。）
- 本品はセメント同様、アルカリ性を示します。誤って目に入った場合は、直ちに清浄な水で洗浄し、必要に応じて専門医の治療を受けて下さい。
- 皮膚に付着すると肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いして下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊 運



本社 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目12番4号

TEL 06-6708-8132 FAX 06-6769-2801

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004 岡山営業部 TEL 0868-38-4001 FAX 0868-38-7022
大阪営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133 京都営業課 TEL 0771-86-0711 FAX 0771-86-0811

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>