



ホーウン急結止水

1. 硬化物は硬化収縮が小さく、材料強度や付着強さが優れています。
2. 作業が容易で、特別の施工機や技術を必要としません。
3. 硬化時間の異なる品種を揃えていますので、用途や施工条件などに合った材料を選んで使用できます。

標準仕様

製品の種類	硬化時間		用途
	5℃	20℃	
ホーウン止水 20	約1分	約20秒	冬期止水
ホーウン止水 40	約3分	約40秒	夏期止水 冬期・仮止め
ホーウン止水 60	約6分	約60秒	止水・仮止め
ホーウン止水 90	約15分	約90秒	緊急補修

※硬化時間は加水時から起算したものです。温度加水水量により増減することがあります。用途及び施工条件に合わせて選択して下さい。



NET 20kg (5kg入り袋×4)

性能試験値

試験項目		止水ペースト*	試験方法
曲げ強さ	N / mm ²	材令 1 時間	JIS R 5201 に準ずる
		材令 1 日	
		材令 28 日	
圧縮強さ	N / mm ²	材令 1 時間	JIS R 5201 に準ずる
		材令 1 日	
		材令 28 日	
付着強さ	N / mm ²	材令 1 時間	JIS A 6916 に準ずる
		材令 1 日	
		材令 28 日	
長さ変化	%	材令 1 時間	JIS A 1129 に準ずる
		材令 1 日	
		材令 28 日	
透水量	g	材令 21 日	JIS A 1404 に準ずる 水圧 3kgf / cm ²

* ホーウン止水20・40・60・90の止水用ペーストについての平均値。

漏水・湧水などの止水



漏水部の確認




漏水部のVカット、清掃・水洗




ゴム手袋で速やかに練り混ぜる



ボール状に素早く丸める



施工箇所に強く押し込む



止水完了


壁面よりシミ出し水が有る場合の止水・防水




スポンジ等で水を拭き取り、下地清掃



ホーウン止水を粉末のままシミ出し箇所に擦り込む



出水しなくなるまでホーウン止水を付ける



止水してから表面を水で湿し、防水材を3~5mm厚にコテ塗りする



取扱い時の安全対策(概要)

[1] 取扱い及び保管上の注意

- ・目や皮膚などに触れないように適切な保護具（保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等）を着用して取り扱って下さい。また、取扱い後は顔、手、口など水で洗浄して下さい。
- ・製品は屋内の湿気の少ない場所に、床面から離れて保管して下さい。

[2] 応急処置

- ・目に入った場合：直ちに清浄な水で最低15分間洗眼し、速やかに専門医の治療を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合：速やかに水または温水で十分に洗い流して下さい。肌荒れがひどい場合は、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・吸引した場合：速やかに新鮮な空気のある場所に移動し、水または温水でうがいをして必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗うなどして、直ちに医師の診断を受けて下さい。
[まずは、飲み込まないように注意して下さい。]

[3] 濾出時の注意

- ・飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋などに回収して下さい。

[4] 廃棄上の注意

- ・廃棄する製品や練混ぜ材などは硬化させてから、産業廃棄物として適切な処置をして下さい。また、洗浄水などの排出は水質汚濁防止法などに注意して下さい。

[5] 輸送上の注意

- ・破袋、荷崩れ、落下などの防止を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。

※安全についての記載は現時点で入手できた資料及び情報にもとづいて、通常取扱いを対象に作成しています。しかし、現場での結果を保証するものではありません。安全には十分にご注意の上お取扱い願います。



使用上の注意事項

1. 本品は厳重な品質管理のもとに製造している既調合品です。指定材料以外の材料を練混ぜないで下さい。なお、練混ぜには上水道水を使用して下さい。
2. 練混ぜた材料は夏期1時間、冬期2時間以内に使用して下さい。練足しや加水して練戻しをしないで下さい。
3. 強風や直射日光などによる乾燥を防止するために、シート養生などの適宜な措置をして下さい。
4. 本品使用時の施工は、気温が5℃～35℃の範囲内で行って下さい。
5. 製品の製造年月日を確認し、製造から6ヶ月以上経過した製品は使用しないで下さい。また、開封した製品はできるだけ早く使用して下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



ISO 9001

本社 〒546-0003

大阪市東住吉区今川3丁目12番4号

TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

東日本営業部

TEL 0247-54-3232

FAX 0247-24-1004

西日本営業部

TEL 06-6708-8131

FAX 06-6708-8133