


試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8132
FAX 06-6708-8133



製品名 粉末樹脂入り 床用あつぬり

| 試験項目 | 単位 | 試験結果 | 試験方法 |
|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 曲げ強さ | N/mm ² | 10.0 | JIS A 6916 準拠 |
| 圧縮強さ | N/mm ² | 49.6 | JIS A 6916 準拠 |
| 付着強さ | N/mm ² | 2.6 | JIS A 6916 準拠 |
| 吸水量 | g | 0.8 | JIS A 6916 準拠 |
| 透水量 | ml/h | 0.1 | JIS A 6916 準拠 |
| 長さ変化 | % | -0.09 | JIS A 6916 準拠 |
| 仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性 | N/mm ² | 割れ、膨れ及びはがれがなく 付着強さが1.3 | JIS A 6916 準拠 |
| 仕上材が陶磁器質タイルの場合の耐久性 | N/mm ² | 1.6 | JIS A 6916 準拠 |
| 耐摩耗性重量変化 | g | 0.017 | JIS A 1453準拠 500回転 |

* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。