



各種下地のクラック抑止湿式ネット工法
住宅基礎・外構工事用美装材

基礎・外構用

BFコート

半練りタイプで簡単施工!!

必要な分だけ取り出しOK!

耐クラック性にも優れています。



特 長

BFコート基礎・外構用は、特殊エマルジョン・特殊長繊維・特殊混和材を組み合わせた半練タイプの美装材です。
従来より懸念されてきた「モルタルのクラック・雨水の吸い込み」を抑制し美しい仕上げが可能になります。



住宅基礎・外構工専用

BFコート



1 ケース (8 kg × 2 袋)

BFコート基礎用標準仕様書

適用下地	モルタル・コンクリート
標準塗厚	約1~2mm
標準施工面積	約10~12㎡ (1.5mm厚)/ケース
荷 姿	16kg/ケース (8kg × 2袋)

住宅基礎・外構用	
耐クラック性	◎
耐防水性	◎
色ムラ白華	◎
水の吸上げ	◎

BFコート色見本



※印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。

BFコートは柔軟性があり、耐クラック性が非常に優れています。さらに防水性も高く雨水の侵入を防止します。またセメントを使用していないので毛細管現象による吸水、白華現象もなく色ムラになる事ありません。

標準施工方法

1 下地をよく点検して下地コンクリートのレイタンス・埃・油分等を取り除き十分に清掃して下さい。
 〈注意〉エフロなどを起こしている場合は下地処理を行って下さい。剥離の原因となります。

2 ジャンカ(豆板)・コールドジョイント部はあらかじめビルモルDXシリーズ・腰モルタルなどで補修して下さい。

3 本品は半練りタイプの製品ですので、コテ板に必要分取り出し、あらかじめ下地処理した施工面に、コテ圧を掛けてシゴキ塗りを行い、再度仕上げ施工を行って下さい。
 ※コテ波が残る場合は、霧吹きなどで水湿しを行ないコテ波を消して下さい。
 〈注意〉・残材に関してはビニールの口を締め密封して下さい。
 ・スサのダマが出る場合がありますので、施工時に取り除いて下さい。
 ・若干、分離等が見られる場合は手でもみ返すかハンドミキサー等を用いて再攪拌を行ってご使用下さい。

注意
事項
必ずお読み下さい

使用上の注意事項

- ・本品は厳重な品質管理のもとに製造した既調合品です。指定材料以外の材料を練混ぜないで下さい。
- ・強風や直射日光などによる急激な乾燥を防止するために、シート養生などの適宜な措置をして下さい。
- ・本品使用時の施工は、気温が5℃~35℃の範囲内で行って下さい。
- ・本品の製造年月日を確認し、製造から6カ月以上経過した製品は使用しないで下さい。また、開封した製品はできるだけ早く使用して下さい。
- ・下地コンクリートが、JASS 5(鉄筋コンクリート工事)の標準を満たしていない場合は、施工を避けて下さい。
- ・悪天候(降雨、降雪など)、又はその恐れのある場合は、施工を避けて下さい。
- ・詳しくは標準施工マニュアルをご覧ください。

取り扱い時の安全対策

- ・目や皮膚などにふれないよう適切な保護具(保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等)を着用して取扱って下さい。また、取扱後は顔、手、口などを水で洗浄して下さい。
- ・目や皮膚に付着した場合は、速やかに洗い流し必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・飲み込んだ場合は、水などで洗浄後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ・製品の保管は、セメント同様の取扱いとし、雨露のかからない屋内の湿気の少ない場所に、床面から離して保管して下さい。
- ・破袋、荷崩れ、落下などの防止策を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



ISO 9001

本 社 〒546-0003
 大阪市東住吉区今川 3 丁目 12 番 4 号
 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133
 URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004

西日本営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133