

ブロック下地調整軽量モルタル

標準仕様

シーラーN#45 を 1ℓ 混入

ブロックモルタル

◎コンクリート・モルタル下地にも最適◎



お手軽材料

1 袋

1kg

7.5ℓ

26ℓ



+



+



=



使い勝手良さ

厚付け性・下地に最適な強度・多用途の可能性

特徴



スピードアップ

使い慣れた、軽いサンド系モルタル

試験項目	試験値	比較品質規定 (CM-1)
単位容積質量 (kg/ℓ)	1.28	-
曲げ強さ (28 日) (N/mm ²)	4.3	3.0 以上
圧縮強さ (28 日) (N/mm ²)	12.2	5.0 以上
標準接着強さ (28 日) (N/mm ²)	1.59 (材料層内)	0.7 以上
低温接着強さ (28 日) (N/mm ²)	1.31 (材料層内)	0.5 以上
吸水量 (g)	0.97	2.0 以下
透水量 (mℓ)	0.2	1.0 以下
長さ変化 (%)	-0.145	0 ~ -0.15

※ 試験方法：JIS A 6916 建築用下地調整塗材の試験方法に準拠（セメント系下地調整厚塗材）

仕 様

ブロックモルタル	
適 用 下 地	ブロック、コンクリート、モルタル
練り上がり量	約 26 ℓ
標準施工面積	約 3.7㎡/7mm厚 約 2.6㎡/10mm厚
標 準 調 合	ブロックモルタル 1 袋 シーラー N#45 1～1.5kg 上水道水 約 7.5 ℓ



標準施工方法

下地処理

下地の埃、汚れ、苔等はワイヤブラシ掛け、水洗い清掃を行って下さい。
シーラー N#45 の 5 倍液を塗布・乾燥させて下さい。

練 混 ぜ

ブロックモルタル 1 袋 (25kg) にシーラー N#45 を 1～1.5kg、上水道水を約 7.5 ℓ とをミキサーで練混ぜ、2～3 分後、上水道水で作業性軟度に調整して使用して下さい。

塗 り 付 け

鍔圧をかけて練混ぜた材料を下ゴスリしてから所定の塗厚（最大塗厚は 15 mm まで）に塗付け、面出しをして下さい。下ゴスリ面（2～3 ㎡）が少し締まるとダレ難く、エアー膨れ解消、その後の作業がスムーズになります。

養 生

屋外施工が多くなりますので、雨打たれには注意を払い、養生シート等を施して下さい。
養生期間は夏期：1 週間以上、冬期：2 週間以上を目安として下さい。

※溶剤系仕上り材施工を行う場合は、ブロックモルタル下地に薄塗下地調整材（ロイヤルミックス #10、#20）を塗付けて下さい。

※ドライアウト防止—乾燥が激しい場合は、施工の翌日に散水養生を行って下さい。

※白華防止—梅雨・冬期時は塗り付け後、降雨・降雪に遭うと白華発生の恐れがあるのでシート掛け養生などの適切な防止策をして下さい。



注 意 事 項

1. 現場で他の材料を混入しないで下さい。
2. 練混ぜた材料は、1 時間以内に使い切ってください。
3. 本品使用時の施工は、気温が 5℃～35℃の範囲以内で行って下さい。
4. 本品は、セメント同様、屋内で湿気の少ない場所に保管して下さい。
5. 有効期間は製造日より 6 ヶ月間。（製造年月日は本品に捺印してあります。）
6. 本品は、セメント同様にアルカリ性を呈します。誤って目に入った場合は直ちに清浄な水で洗浄し、必要に応じて専門医の治療を受けて下さい。
7. 皮膚に付着すると肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いをして下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊 運



ISO 9001

本 社 〒546-0003
大阪市東住吉区今川 3 丁目 12 番 4 号
TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133
URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004

西日本営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133