

シーエル

白セメント系内外装しっくい調仕上げ材



シーエル5は内外装仕上に塗り壁の良さを最大限に追求した白セメント系のプレミックスモルタルです。
モルタルの特長を活かし漆喰では施工の難しかった箇所、下地への施工を可能にした漆喰調仕上げ材です。



適用下地：モルタル・コンクリート・プラスターボード
練上がり量：約16ℓ
標準塗厚：約1mm
標準施工面積：約16m²
標準調合：シーエル5 1袋
 上水道水 約6~7ℓ
 NICEラテックス#45 1kg (別売)

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305238
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

NET 20kg



施工方法

工程	施工要領
下地処理	1) 中塗りした「シーエル8」乾燥後「NICEラテックス#45」の3倍液(「NICEラテックス#45」1：上水道水2)を壁面全体に充分塗布し乾燥させて下さい。(養生期間 1日)
練混ぜ	1) バケツ等の容器に上水道水6～7ℓを入れ、続いて「NICEラテックス#45」を0.5～1.0kg投入し、よく攪拌し混合水を作ります。 2) 混合水を標準水量(6～7ℓ)より、少なめに練混ぜ容器に入れ、その中に「シーエル5」を少しずつ投入し、ハンドミキサー等で練混ぜます。残しておいた混合水を少しずつ加えながら、適宜軟度(硬さ)を調整して下さい。 ※標準以上の水量で練混ぜると、亀裂、エフロの発生原因となりますので注意して下さい。
塗り付け	1) 「シーエル8」の乾燥養生、下地確認を行ってから鍍圧をかけてシゴキ塗りし、追っかけて所定の塗厚1mm～2mm程度、平滑に塗り付けて下さい。 2) 水引の頃合いを見計らって平滑に仕上げして下さい。鍍仕上げの場合はプラスチック鍍で仕上げして下さい。 ※下地の吸水が激しい場合は「NICEラテックス#45」の3倍液～5倍液を塗布して下さい。 3) 養生して下さい。(夏期1日、冬期2～3日以上)
KCコート塗布	1) 「KCコート」を希釈せずにそのまま、ローラーや噴霧器等でムラにならないように全面塗布して下さい。 塗布量は10～25㎡(4ℓ当り)です。

性能試験

試験項目	試験結果	試験方法	
軟度変化 B法	-11.4%	JIS A 6909 に準ずる	
初期設定によるひび割れ抵抗性	ひび割れなし	JIS A 6909 に準ずる	
付着強さ	標準状態	2.0 N/mm ²	JIS A 6909 に準ずる
	浸水後	1.8 N/mm ²	JIS A 6909 に準ずる
温冷繰り返し	ひび割れ、はがれ、膨れ、変色及び光沢低下無し	JIS A 6909 に準ずる	
耐衝撃性	ひび割れ、はがれ、変形無し	JIS A 6909 に準ずる	
透水性 A法	13.7 mm	JIS A 6909 に準ずる	

※試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。

取扱い時の安全対策(概要)

[1] 取扱い及び保管上の注意

- 目や皮膚などに触れないように適切な保護具(保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等)を着用して取り扱って下さい。また、取扱後は顔、手、口など水で洗浄して下さい。
- 製品は屋内の湿気の少ない場所に、床面から離して保管して下さい。

[2] 応急処置

- 目に入った場合：直ちに清浄な水で最低15分間洗眼し、速やかに専門医の治療を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合：速やかに水または温水で十分に洗い流して下さい。肌荒れがひどい場合は、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 吸引した場合：速やかに新鮮な空気のある場所に移動し、水または温水でうがいしを必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗うなどして、直ちに医師の診断を受けて下さい。
[まずは、飲み込まないように注意して下さい。]

[3] 濾出時の注意

- 飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋などに回収して下さい。

[4] 廃棄上の注意

- 廃棄する製品や練混ぜ材などは硬化させてから、産業廃棄物として適切な処置をして下さい。また、洗浄水などの排出は水質汚濁防止法などに注意して下さい。

[5] 輸送上の注意

- 破袋、荷崩れ、落下などの防止を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。



使用上の注意事項

- 本品は厳重な品質管理のもとに製造している既調合品です。指定材料以外の材料を練混ぜないで下さい。なお、練混ぜには上水道水を使用して下さい。
- 練混ぜた材料は夏期1時間、冬期2時間以内に使用して下さい。練足しや加水して練戻しをしないで下さい。
- 強風や直射日光などによる乾燥を防止するために、シート養生などの適宜な措置をして下さい。
- 本品使用時の施工は、気温が5℃～35℃の範囲内で行って下さい。
- 製品の製造年月日を確認し、製造から6ヶ月以上経過した製品は使用しないで下さい。また、開封した製品はできるだけ早く使用して下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



本社 〒546-0003
大阪市東住吉区今川3丁目12番4号
TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133
URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004
西日本営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133