

シーエル

白セメント系内外装仕上げ材兼中塗り材

エイト 8

シーエル8は、内外装仕上げに塗り壁の良さを最大限に追求した、白セメント系のプレミックスモルタルです。

その優れた低収縮性能により、在来のもルタルでは困難であった分野への進出を可能にしました。無機系素材の持つ深みのある趣と優れた耐久性を活かし、各種の下地に対応できる性能及び仕上げの多様性により、壁面の新しい展開が広がる仕上げ塗り材です。



適用下地：モルタル・コンクリート・プラスターボード
練上がり量：約14ℓ
標準塗厚：約4mm
標準施工面積：約3.5m²
標準調合：シーエル8 1袋
上水道水 約4ℓ
NICEラテックス#45 1kg（別売）

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305239
放散等級表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

NET 20kg



施工方法

工 程	施 工 要 領
下 地 処 理	1) 「NICEラテックス#45」の3倍液(「NICEラテックス # 45」1 : 上水道水 2)を壁面全体に充分塗布し乾燥させて下さい。 (養生期間 1日)
練 混 ぜ	1) まず、バケツ等の容器の容器に上水道水4ℓを入れ、続いて「NICEラテックス#45」を1.0～1.5kg入れてよくかき混ぜ混合水を作ります。 2) 標準水量より少量の混合水(あらかじめ「NICEラテックス # 45」を希釈した水溶液)をバケツもしくはミキサー等の練混ぜ容器にとり、「シーエル8」を加えながら練混ぜして下さい。 3) さらに残りの混合水を少量ずつ加えて練混ぜし、適度の軟度に調整して下さい。
塗 り 付 け	1) 塗布した「NICEラテックス#45」乾燥後、よく練混ぜした「シーエル 8」をシゴキ塗りし、追っかけて3 mm～4 mm程度の塗り厚で塗り付け、タイミングを見計らい平滑に仕上げて下さい。 ※「ALC下地」「プラスターボード下地」への塗り布けの際は、弊社営業担当者までお問合せ下さい。

性能試験

試 験 項 目		試 験 結 果	試 験 方 法
軟 度 変 化 B 法		2.6 %	JIS A 6909 に準ずる
初期設定によるひび割れ抵抗性		ひび割れなし	JIS A 6909 に準ずる
付着強さ	標準状態	1.3 N/mm ²	JIS A 6909 に準ずる
	浸 水 後	1.7 N/mm ²	JIS A 6909 に準ずる
温 冷 繰 り 返 し		ひび割れ、はがれ、膨れ、変色及び光沢低下無し	JIS A 6909 に準ずる
耐 衝 撃 性		ひび割れ、はがれ、変形無し	JIS A 6909 に準ずる
透 水 性 A 法		17 mm	JIS A 6909 に準ずる

※試験結果は、JIS 規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。



取扱いの安全対策(概要)

[1] 取扱い及び保管上の注意

- ・目や皮膚などに触れないように適切な保護具(保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等)を着用して取り扱って下さい。また、取扱い後は顔、手、口など水で洗浄して下さい。
- ・製品は屋内の湿気の少ない場所に、床面から離して保管して下さい。

[2] 応急処置

- ・目に入った場合: 直ちに清浄な水で最低 15 分間洗眼し、速やかに専門医の治療を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合: 速やかに水または温水で十分に洗い流して下さい。
- ・肌荒れがひどい場合は、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・吸引した場合: 速やかに新鮮な空気のある場所に移動し、水または温水でうがいし必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ・飲み込んだ場合: 水でよく口の中を洗うなどして、直ちに医師の診断を受けて下さい。
[まずは、飲み込まないように注意して下さい。]

[3] 濾出時の注意

- ・飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋などに回収して下さい。

[4] 廃棄上の注意

- ・廃棄する製品や練混ぜ材などは硬化させてから、産業廃棄物として適切な処置をして下さい。
- また、洗浄水などの排出は水質汚濁防止法などに注意して下さい。

[5] 輸送上の注意

- ・破袋、荷崩れ、落下などの防止を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。



使用上の注意事項

1. 本品は厳重な品質管理のもとに製造している既調合品です。指定材料以外の材料を練混ぜないで下さい。なお、練混ぜには上水道水を使用して下さい。
2. 練混ぜた材料は夏期1時間、冬期2時間以内に使用して下さい。練足しや加水して練戻しをしないで下さい。
3. 強風や直射日光などによる乾燥を防止するために、シート養生などの適宜な措置をして下さい。
4. 本品使用時の施工は、気温が5℃～35℃の範囲内で行って下さい。
5. 製品の製造年月日を確認し、製造から6ヶ月以上経過した製品は使用しないで下さい。また、開封した製品はできるだけ早く使用して下さい。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊 運



ISO 9001

本 社 〒546-0003

大阪市東住吉区今川 3 丁目 12 番 4 号

TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004

西日本営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133