

住宅基礎用既調合モルタル(刷毛引き・押え両用型)

# 腰モルタル

## — 特徴 —

軽量で作業性に優れています。

塗り付け後のしまりが早く、仕上げが容易にできます。

一般軽量モルタルの刷毛引き仕上げにありがちな表面骨材の脱落が少ないです。

腰モルタルは、一般建築物コンクリート基礎面仕上げ用既調合セメントモルタルとして、無機系骨材を理想的に配合し、刷毛引きやコテ押え仕上げが容易なプレミックスモルタル系の鍍塗材料です。

# 腰モルタル

住宅基礎用既調合モルタル  
(刷毛引き・押え両用型)

標準調合	
腰モルタル (1袋)	25 kg
シーラー N #45	約0.5 kg
上水道水	約7~7.5ℓ
用途	
住宅基礎などの 刷毛引きコテ押 え兼用モルタル	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準塗厚 約5~7 mm</li> <li>標準練上がり量 約22 ℓ</li> <li>1袋当り 約4.4~3.1㎡</li> </ul>

性能試験結果		
試験項目	試験値	試験方法
曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> )	4.0	JIS A 6916 に準ずる
吸水量 (g)	32.0	同上
長さ変化 (%)	0.11	同上
付着強さ (N/mm <sup>2</sup> )	1.2	建研式接着試験機による 下地コンクリート

施工方法									
下 地 処 理	下地の汚れを取り除き強靱な素地を出して下さい。	吸 水 調 整	「シーラー N #45」の3~5倍液を刷毛やローラーなどで均一に塗布して下さい。	練 混 ぜ	予め希釈した(標準調合)水溶液を少量ずつ加え、ミキサーで適正な軟度になるまで練混ぜして下さい。	塗 り 付 け	コテ圧をかけて下ごすりし、所定の厚さに塗り付けて下さい。(標準塗厚5~7mm)	仕 上 げ	「腰モルタル」の上塗り後、しまり・水引の頃合を見計らって仕上げをして下さい。

※ドライアウト防止ー乾燥が激しい場合は、施工の翌日に散水養生を行って下さい。

※白華防止ー梅雨・冬期時は塗り付け後、降雨・降雪に遭うと白華発生の恐れがあるのでシート掛け養生などの適切な防止策をして下さい。

+

取扱い時の安全対策(概要)

**[1] 取扱い及び保管上の注意**

- 目や皮膚などに触れないように適切な保護具(保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等)を着用して取り扱って下さい。また、取扱後は顔、手、口などで洗浄して下さい。
- 製品は屋内の湿気の少ない場所に、床面から離して保管して下さい。

**[2] 応急処置**

- 目に入った場合: 直ちに清浄な水で最低15分間洗眼し、速やかに専門医の治療を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合: 速やかに水または温水で十分に洗い流して下さい。肌荒れがひどい場合は、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 吸引した場合: 速やかに新鮮な空気のある場所に移動し、水または温水でうがいをして必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合: 水でよく口の中を洗うなどして、直ちに医師の診断を受けて下さい。  
[まずは、飲み込まないように注意して下さい。]

**[3] 濾出時の注意**

- 飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋などに回収して下さい。

**[4] 廃棄上の注意**

- 廃棄する製品や練混ぜ材などは硬化させてから、産業廃棄物として適切な処置をして下さい。また、洗浄水などの排出は水質汚濁防止法などに注意して下さい。

**[5] 輸送上の注意**

- 破袋、荷崩れ、落下などの防止を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。

!

使用上の注意事項

- 本品は厳重な品質管理のもとに製造している既調合品です。指定材料以外の材料を練混ぜないで下さい。なお、練混ぜには上水道水を使用して下さい。
- 練混ぜた材料は夏期1時間、冬期2時間以内に使用して下さい。練足しや加水して練戻しをしないで下さい。
- 強風や直射日光などによる乾燥を防止するために、シート養生などの適宜な措置をして下さい。
- 本品使用時の施工は、気温が5℃~35℃の範囲内で行って下さい。
- 製品の製造年月日を確認し、製造から6ヶ月以上経過した製品は使用しないで下さい。また、開封した製品はできるだけ早く使用して下さい。

※安全についての記載は現時点で入手できた資料及び情報にもとづいて、通常の取扱いを対象に作成しています。しかし、現場での結果を保証するものではありません。安全には十分にご注意の上お取扱い願います。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊運



本 社 〒546-0003  
大阪市東住吉区今川3丁目12番4号  
TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133  
URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004  
西日本営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133