



内外装仕上材

# しゅくろくろく 中塗り

しゅくろくろく 中塗り材

内外装壁用 塗替えプラスター

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0704030
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1710008
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>



環境に優しく  
調湿作用に優れた  
漆喰の壁

	しゅくろくろく
施工面積	約 25 m <sup>2</sup> / 袋
標準塗り厚	1 mm
標準加水量	16 ℓ
荷 姿	20kg / 袋

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305237
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

# しっくいコテ押え

内外装仕上材

施工要領	
素地下地の確認・清掃	下地となる素地の確認(土壁・しっくい壁・モルタル・PB など) 下地にごみ、埃、レイタンスや油分などがある場合は清掃・除去を行って下さい。 ※素地が脆弱な場合は除去、又は「NICEラテックス # 45」塗布・浸透により強度回復を行って下さい。
下地調整材の施工	「しっくいコテ押え中塗り材」「塗替えプラスター」による下地処理 各下地調整材規定水量(練り具合を確認しながら)を加え攪拌し施工を行って下さい。 ・「しっくいコテ押え中塗り材」をご使用の場合 中塗り材が半乾きの状態で「しっくいコテ押え」を追っかけて仕上施工を行って下さい。 ・「塗替えプラスター」をご使用の場合 完全乾燥後に「しっくいコテ押え」で仕上施工を行って下さい。 ※素地下地の吸水が激しい場合はプライマー塗布(「NICEラテックス # 45」 8~4倍液)を行って下さい。
仕上施工	「しっくいコテ押え」に規定水量16ℓ(練り具合を確認しながら)を加え攪拌し施工を行って下さい。 ※下地の吸水が激しい場合は下地調整材施工後にプライマー塗布(「NICEラテックス # 45」 4倍液)を行って下さい。

※石膏ボード下地の場合、目地処理など適宜処理をお願いします。  
 ※素地下地に欠損などがある場合、埋め戻し・プライマー塗布など適宜処理をお願いします。  
 ※詳しくは施工要領書及びSDSをお読み下さい。

	中塗り材	塗替えプラスター
施工面積	約 3.2 m <sup>2</sup> / 袋	約 3.3 m <sup>2</sup> / 袋
標準塗り厚	5 mm	1.5 mm
標準加水量	7 ℓ	2 ℓ
荷 姿	25kg / 袋	6袋 / ケース
適応下地	中塗土・モルタル	中塗土・モルタル・古壁・PB など



※「塗替えプラスター」については個別カタログをご参照下さい。

+ 取扱い時の安全対策(概要)

**[1] 取扱い及び保管上の注意**

- 目や皮膚などに触れないように適切な保護具(保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等)を着用して取り扱って下さい。また、取扱い後は顔、手、口など水で洗浄して下さい。
- 製品は屋内の湿気の少ない場所に、床面から離して保管して下さい。

**[2] 応急処置**

- 目に入った場合: 直ちに清浄な水で最低15分間洗眼し、速やかに専門医の治療を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合: 速やかに水または温水で十分に洗い流して下さい。肌荒れがひどい場合は、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 吸引した場合: 速やかに新鮮な空気のある場所に移動し、水または温水でうがいし必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合: 水でよく口の中を洗うなどして、直ちに医師の診断を受けて下さい。  
[まずは、飲み込まないように注意して下さい。]

**[3] 濾出時の注意**

- 飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋などに回収して下さい。

**[4] 廃棄上の注意**

- 廃棄する製品や混練り材などは硬化させてから、産業廃棄物として適切な処置をして下さい。また、洗浄水などの排出は水質汚濁防止法などに注意して下さい。

**[5] 輸送上の注意**

- 破袋、荷崩れ、落下などの防止を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。

! 使用上の注意事項

- 本品は厳重な品質管理のもとに製造している既調合品です。指定材料以外の材料を練混ぜないで下さい。尚、練混ぜには上水道水を使用して下さい。
- 練混ぜた材料は夏期1時間、冬期2時間以内に使用して下さい。練足しや加水して練直しをしないで下さい。
- 強風や直射日光などによる乾燥を防止するために、シート養生などの適宜な措置をして下さい。
- 本品使用時の施工は、気温が5℃~35℃の範囲内で行って下さい。
- 製品の製造年月日を確認し、製造から6ヶ月以上経過した製品は使用しないで下さい。また、開封した製品はできるだけ早く使用して下さい。

※安全についての記載は現時点で入手できた資料及び情報をもとに、通常の取扱いを対象に作成しています。しかし、現場での結果を保証するものではありません。安全には十分にご注意の上お取り扱い願います。

プレミックスの開発メーカー 株式会社 豊 運



本 社 〒546-0003 大阪市東住吉区今川 3 丁目 12 番 4 号  
 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133 URL: <http://www.ho-un.co.jp/>  
 東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004  
 西日本営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133