

試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8131
FAX 06-6708-8133



製品名 ビルモル グラウト

| 試験項目 | 単位 | 試験結果 | 品質基準 | |
|------------------|-------------------|------|----------------------------|--------|
| コンシステンシー(J14ロート) | 秒 | 7.7 | 8±2秒 | |
| ブリージング率 | 2時間後 | 0.0 | 練り混ぜ2時間後の ブリージング率2.0%以下 | |
| | 最終自 | 0.0 | | |
| 膨張収縮率 | 材齢7日 | 0.39 | 材齢7日で収縮しない | |
| 凝結時間 | 始発 | 時間一分 | 7-55 | 1時間以上 |
| | 終結 | 時間一分 | 9-05 | 10時間以内 |
| 圧縮強度 | N/mm ² | 3日 | 52.5 | 25.0以上 |
| | | 28日 | 88.1 | 45.0以上 |
| 付着強度 | N/mm ² | 6.6 | 3.0以上 | |

試験方法

社団法人公共建築協会「鉄骨柱下無収縮モルタル」による

※ 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。