


# 試験成績書

株式会社 豊運  
大阪市東住吉区今川3-12-4  
TEL 06-6708-8131  
FAX 06-6708-8133



製品名 ビルモル パッド

試験項目	単位	試験結果	品質規定
膨張収縮率	%	+0.07	JHS 312 日本道路公団法
凝結時間	始発	時:分	2:41
	終結	時:分	4:06
圧縮強さ	材齢3日	N/mm <sup>2</sup>	33.6
	材齢28日	N/mm <sup>2</sup>	60.9
単位容積質量	kg/l	2.2	JIS A 1171
ブリーディング率	%	0.0	2.0%以下(2時間後)

\* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。