


試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8132
FAX 06-6708-8133



製品名 ブロックモルタル

試験項目	単位	試験結果	品質規定	
単位容積質量	kg/l	1.28	-	
曲げ強さ	N/mm ²	4.3	3.0 以上	
圧縮強さ	N/mm ²	12.2	5.0 以上	
付着強さ	標準養生	N/mm ²	1.59(材料層内)	0.7 以上
	低温養生	N/mm ²	1.31(材料層内)	0.5 以上
吸水量	g	0.97	2.0 以下	
透水量	ml/h	0.2	1.0 以下	
長さ変化	%	0.145	0.15 以下	

品質規定 : 「JIS A 6916 建築用下地調整塗材」の試験方法による(CM-1)。

* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、
実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。