

# 試験成績書

株式会社 豊運  
大阪市東住吉区今川3-12-4  
TEL 06-6708-8131  
FAX 06-6708-8133



## 製品名 CLモルタル総合材 マーブル

試験項目	単位	試験結果	品質規定
軟度変化 B法	%	3.5	-15 ~ 15
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	—	ひび割れなし	ひび割れないこと
付着強さ	標準	N/mm <sup>2</sup> 1.55	0.5 以上
	浸水	N/mm <sup>2</sup> 1.17	0.5 以上
温冷繰り返し	—	試験体の表面に、ひび割れ、剥がれ及び膨れがなく且つ著しい変色及び光沢低下なし	試験体の表面に、ひび割れ、剥がれ及び膨れがなく且つ著しい変色及び光沢低下がないこと
耐衝撃性	—	ひび割れ、剥がれ及び著しい変形なし	ひび割れ、剥がれ及び著しい変形がないこと
透水性 A法	mm	12.0	20.0以下
対候性 A法	—	ひび割れ及び剥がれなし 変退の程度;グレースケール5号	ひび割れ及び剥がれなく、 変退の程度がグレースケール3号以上であること

品質規定 : 「JIS A 6909 建築用仕上塗材」の内外装厚塗材Cによる。

\* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。