

試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8131
FAX 06-6708-8133



製品名 HOUN ドカづけ

試験項目	単位	試験結果	品質規定	
曲げ強さ	N/mm ²	6.6	6.0以上	
圧縮強さ	N/mm ²	59.4	20.0以上	
付着強さ	標準養生	N/mm ²	2.9	1.0以上
	温冷後	N/mm ²	1.7	1.0以上
吸水量	g	17.9	20.0以下	
透水量	mℓ/h	0.0	0.5以下	
長さ変化	%	0.07	0.15以下	
初期膨張収縮率	%	+0.37	材令7日で収縮しないこと	

※試験方法は建築改修工事管理指針 断面修復用ポリマーセメントの品質基準(案)に従って行った。初期膨張収縮率はJHS312「日本道路公団法」に従って行った

* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。