


# 試験成績書

株式会社 豊運  
大阪市東住吉区今川3-12-4  
TEL 06-6708-8131  
FAX 06-6708-8133



製品名 フラットレベラー

試験項目	単位	試験結果		品質基準
練混ぜ水量	%	24.0		水 / 粉体
フロー値	mm	218		190以上
凝結時間	始発	時間一分	2-10	45分以上
	終結	時間一分	2-20	20時間以内
曲げ強度	N/mm <sup>2</sup>	7日	5.1	-
		28日	5.8	-
圧縮強度	N/mm <sup>2</sup>	7日	21.0	-
		28日	25.0	20以上
下地接着強度	N/mm <sup>2</sup>	1.5		0.7以上
表面接着強度	N/mm <sup>2</sup>	2.0		0.5以上
長さ変化	%	0.1		0.12以下
耐衝撃性	-	割れ及び剥がれ無し		割れ及び剥がれが無い事

試験方法

JASS 15 M-103 「セルフレベリング材の品質規準」による。

※ 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。