


試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8131
FAX 06-6708-8133



製品名 ロイヤルミックス #10

試験項目	単位	試験結果	品質規定	
軟度変化	%	0.5	-20 ~ 20	
耐ひび割れ性	—	ひび割れなし	ひび割れがないこと	
耐衝撃性	—	ひび割れ及びはがれなし	ひび割れ及びはがれがないこと	
付着強さ	標準養生	N/mm ²	2.2	1.0 以上
	低温養生	N/mm ²	2.6	0.7 以上
吸水量	g	0.6	1.0 以下	
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性	N/mm ²	割れ、膨れ及びはがれがなく付着強さが1.4	割れ、膨れ及びはがれがなく付着強さが1.0以上であること	

品質規定 : 「JIS A 6916 建築用下地調整塗材」のセメント系下地調整塗材 2種 による。

* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。