


試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8131
FAX 06-6708-8133



製品名 HOUN 床用プライマー

試験項目	単位	試験結果	品質規定	
外観	—	粗粒子、異物、凝固物なし	粗粒子、異物、凝固物がないこと	
不揮発分	%	45.0	45.0±1.0%以内	
吸水試験	g	0.24	30分間で1g以下	
接着強さ	標準時 (界面破断率)	N/mm ²	2.0(0%)	著しいひび割れ及び剥離がなく、接着強さが1.0N/mm ² 以上 界面破断率 50%以下
	熱冷繰り返し抵抗性 (界面破断率)	N/mm ²	1.7(0%)	
	凍結融解抵抗性 (界面破断率)	N/mm ²	1.9(0%)	
	熱アルカリ溶液抵抗性 (界面破断率)	N/mm ²	2.0(0%)	

品質規定： 一般財団法人公共建築協会「吸水調整材(モルタル用)」による。