


# 試験成績書

株式会社 豊運  
大阪市東住吉区今川3-12-4  
TEL 06-6708-8131  
FAX 06-6708-8133



製品名 トップレベラー

試験項目		単位	試験結果		品質基準	
練混ぜ水量		%	26.0		水 / 粉体	
スラリー比重		kg/l	2.01		-	①
フロー値		mm	241		190以上	②
凝結時間	始発	時間一分	7-20		45分以上	
	終結	時間一分	8-20		20時間以内	
圧縮強度		N/mm <sup>2</sup>	7日	20.6	-	
			28日	34.2	20以上	
下地接着強度		N/mm <sup>2</sup>	1.92		0.7以上	
長さ変化		%	-0.10		0.12以下	

試験方法

- ① JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」による。
- ② JASS 15 M-103「セルフレベリング材の品質規準」による。

※ 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。