

試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8131
FAX 06-6708-8133



製品名 フラットレベラー(東日本)

試験項目		単位	試験結果		品質基準
練混ぜ水量		%	25.2		水 / 粉体
フロー値		mm	240		190以上
凝結時間	始発	時間一分	2-20		45分以上
	終結	時間一分	2-50		20時間以内
曲げ強度	N/mm ²	7日	3.6		-
		28日	4.3		-
圧縮強度	N/mm ²	7日	20		-
		28日	22		20以上
下地接着強度		N/mm ²	2.1		0.7以上
表面接着強度		N/mm ²	2.0		0.5以上
長さ変化		%	0.04		0.12以下
耐衝撃性		-	割れ及び剥がれ無し		割れ及び剥がれが無い事

試験方法

JASS 15 M-103「セルフレベルング材の品質規準」による。

※ 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。