

試験成績書

株式会社 豊運
 大阪市東住吉区今川13-12-4
 TEL 06-6708-8131
 FAX 06-6708-8133



製品名 ポリマー in DX-150

試験項目	単位	試験結果	品質規定	
軟度変化	%	3	-20 ~ 20	
耐ひび割れ性	—	ひび割れなし	ひび割れがないこと	
耐衝撃性	—	ひび割れ及び はがれなし	ひび割れ及び はがれがないこと	
曲げ強さ	N/mm ²	6.5	5.0 以上	
圧縮強さ	N/mm ²	27.4	10.0 以上	
付着強さ	標準養生	N/mm ²	2.2	3個とも1.0 以上
		1.8	2.0	
		2.0		
	低温養生	N/mm ²	2.0	3個とも0.7 以上
		2.1	2.1	
		2.1		
吸水量	g	1.6	2.0 以下	
透水量	ml/h	0.0	0.5 以下	
長さ変化	%	-0.13	0 ~ -0.15	
仕上材が複層仕上塗材 の場合の耐久性	外観	3個とも割れ、膨れ、剥がれなし		
	N/mm ²	付着強さ	1.2	3個とも割れ、膨れ及び 剥がれがなく付着強さが 1.0以上であること
			1.2	
			1.3	
仕上材が陶磁器質タイル の場合の耐久性	N/mm ²	付着強さ	1.1	
			1.3	
			1.5	

品質規定 : 「JIS A 6916: 建築用下地調整塗材」のセメント系下地調整厚塗材 2種 による。

* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、
 実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。