

試験成績書

株式会社 豊運
大阪市東住吉区今川3-12-4
TEL 06-6708-8131
FAX 06-6708-8133



製品名 床用うすぬり

試験項目	単位	試験結果	品質規定
曲げ強さ	N/mm ²	9.7	JIS A 6916
圧縮強さ	N/mm ²	47.7	
付着強さ	N/mm ²	2.8	
吸水量	g	0.6	
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性	N/mm ²	割れ、膨れ及びはがれがなく 付着強さが2.2	
耐摩耗性重量変化	g	0.023	JIS A 1453 (500回転)

* 試験結果は、JIS規格等に規定された条件下で行った試験値であり、実際の施工現場での結果を確実に保証するものではありません。