

床用一材型薄塗りモルタル

粉末樹脂入り

「床用 うすぬり」

～健康的で安心な自然素材を絶妙にブレンドしたプレミックス材～

「粉末樹脂入り 床用うすぬり」について

「粉末樹脂入り 床用うすぬり」は、工場、駐車場はじめ一般的な土間コンクリートの補修には欠かせない作業性の良さと表面仕上がりの白さ、なめらかさを強調できる土間用モルタルのプレミックス材です。粉末樹脂既調合タイプですので、現場での材料管理や取扱いが容易で、水練りだけで混練りができて施工能率も向上します。また、アクリル系の粉末樹脂を使用していますので、耐水性・耐久性・耐磨耗・圧縮強度に優れています。

〔目 的〕

この施工マニュアルは、「粉末樹脂入り 床用うすぬり」の標準的な塗り工事に於ける品質基準の確保と、耐久性等を追及する為のものです。

〔用 途〕

工場や駐車場などの一般的なコンクリート打設床へのうすぬり補修用プレミックス材料です。

〔使用材料〕


- 「粉末樹脂入り 床用うすぬり」 正味質量 25 kg 防湿紙袋入り
- 「NICE ラテックス #45」 18kg 缶入り、4kg、1kg ポリ容器入り
(モルタル混入用)
- 「HOUN 床用プライマー」 18kg 缶入り
(モルタル接着増強用高性能アクリル系浸透性吸水調整材)

〔調 合〕

粉末樹脂入り 床用うすぬり	25 kg / 袋
上水道水	約 6～6.5 0

練上がり量 : 約 17 0
標準塗厚 : 約 1～3 mm
標準施工面積 : 約 8.5 m² / (2 mm厚 / 1袋)

[施 工 工 程]



[施 工 方 法]

「躯体確認」

- 施工に先立ちコンクリート下地の表面硬化不良、ひび割れ等、モルタル塗りに支障が無いか点検して下さい。支障のある場合は適切な処置を講じて下さい。
- 著しい不陸部分、ひび割れのある場合は、2～3 日前に補修して下さい。
※不陸、ひび割れの程度に合わせて床補修材の「粉末樹脂入り 床用あつぬり・うすぬり」に「NICE ラテックス #45」を 1kg 以上混入した樹脂モルタルで補修して下さい。
- 施工前に気温が 5℃～35℃の範囲（適正温度）であるか確認し、範囲外であれば水打ち、シート養生などをして適正な温度にして下さい。
※高温の場合、ドライアウト、クラック、浮き、剥離などの原因となり、低温の場合、接着不良、硬化遅延、剥離、白華などの原因となります。

「下地処理」

- 下地との界面の付着強化を増強する為に、コンクリート表面のレイタンス、突起、油分、汚れ、エフロ除去を徹底して下さい。（ワイヤーブラシ、サンダーなどを用いて除去し、水洗い等をして強靱な素地を出して下さい。）特に雨打たれによるぜい弱部は、除去することが困難になり、剥離の危険が高くなりますので、ポリッシャー等を用いて入念に除去して下さい。

「吸水調整材の塗布」

- 下地清掃後、下地の状況に応じて「HOUN 床用プライマー」を下表のとおり希釈倍率と塗布回数、塗布量を合わせて床全面に塗布し、乾燥させて下さい。

下地の状況	1回目	2回目	塗布量 (㎡/缶)
金ゴテ押さえ	3倍液	4倍液	150～200
木ゴテ押さえ	6倍液	4倍液	100～150
※雨打たれ、ドライアウト下地 など吸水が大きい下地	6倍液	4倍液	80～100

※吸い込みが著しく激しい下地へは数回塗布を行って下さい。

※一回塗布で施工できる金ゴテ押さえ下地は、防水下地程度の面精度を必要とします。

「練混ぜ」

- 粉末樹脂入り 床用うすぬりの標準配合

粉末樹脂入り 床用うすぬり 1袋 (25kg)	上水道水 約6～6.5ℓ
-------------------------	--------------

- 練混ぜは、標準水量より少な目の上水道水をバケツ等の混練り容器にとり、「粉末樹脂入り 床用うすぬり」を容器に加えながらハンドミキサーにて練混ぜて下さい。続いて残りの上水道水を少量ずつ加えて3分以上練混ぜし適度な軟度に調整して下さい。

※規定水量以上の上水道水で練混ぜると、性能が維持出来ない場合があります、ご注意下さい。

「塗り付け」

- コンクリート表面の不陸、クラック、エフロ他の補修終了と吸水調整材の乾燥を確認後、練混ぜた「粉末樹脂入り 床用うすぬり」を薄くコテ圧をかけてしごき塗りして下さい。その後所定の塗り厚（約1～3mm程度）に塗り付けて下さい。

「養生」

- 施工終了後、風や直射日光等急激な乾燥を生ずる恐れのある場合はシート養生をして下さい。

※特に夏期の炎天下での施工は、乾燥、ひび割れ、ドラウアウト防止の為にシート養生をされることを推奨いたします。

- 夏期1週間・冬期2週間程度は養生し、十分強度が出るまでは施工箇所に触れないで下さい。

- 本品はセメント製品であるため低温・降雨・降雪・水塗れ・結露等により、白華（エフレッツ）が発生する場合があります。適切なシート・保温・採暖養生等を行って下さい。

使用上の注意事項

本品は厳重な品質管理のもと、工場にて製造された既調合です。

「使用上の注意事項」及び「取扱い時の安全対策（概要）」を確認の上、安全対策には十分留意してご使用下さい。

1. 既調合品の為、指定材料以外のものを練混ぜないで下さい。なお練混ぜには上水道水を使用して下さい。
2. 練混ぜた材料は 30 分間以内に使用して下さい。練足しや加水して練戻しをしないで下さい。
3. 強風や直射日光等による急激な乾燥を防止するため、シート養生等適切な措置をして下さい。
4. 本品使用時の施工は、気温が 5℃～35℃の範囲内で行ってください。
5. 製品の製造年月日を確認し、製造から 6 カ月以上経過した製品は使用しないで下さい。また、開封した製品はできるだけ早く使用して下さい。
6. 下地コンクリートが、JASS 5〈鉄筋コンクリート工事〉の標準を満たしていない場合は施工を避けて下さい。
7. 悪天候（降雨、降雪等）、またその恐れがある場合は施工を避けて下さい。

取扱い時の安全対策（概要）

・ 取扱い及び保管上の注意

1. 目や皮膚等に触れないように適切な保護具（保護手袋、防塵マスク、保護メガネ等）を着用して取り扱って下さい。また、取扱い後は顔、手、口等を水で洗浄して下さい。
2. 製品の保管は、セメント同様の取扱いとし、雨露のかからない屋内の湿気の少ない場所に、床面から離して保管して下さい。

・ 応急処置

〔目に入った場合〕

直ちに清浄な水で最低 15 分間洗浄し、速やかに専門医の治療を受けて下さい。

〔皮膚に付着した場合〕

速やかに水または温水で十分に洗い流して下さい。肌荒れがひどい場合は、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

〔吸引した場合〕

速やかに新鮮な空気の場所へ移動し、水または温水でうがいを行って安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

〔飲み込んだ場合〕

水でよく口の中を洗う等して、直ちに医師の診断を受けて下さい。

・ 濾出時の注意

飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収するか、ホウキやスコップで集め空袋等に回収して下さい。

・ 廃棄上の注意

廃棄する製品や混練り材等は硬化させてから、産業廃棄物として適切な処置をして下さい。また、洗浄水等の排出は水質汚濁防止法等に注意して下さい。

・ 輸送上の注意

破袋、荷崩れ、落下等の防止策を確実に行って下さい。また、降雨時の湿気や水漏れに注意して下さい。

※本マニュアルの内容は、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊 運



ISO 9001

本 社 〒546-0003
大阪市東住吉区今川 3 丁目 12 番 4 号
TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133

URL:<http://www.ho-un.co.jp/>

東日本営業部 TEL 0247-54-3232 FAX 0247-24-1004
西日本営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133
あかつき開発営業本部 TEL 06-6708-0015 FAX 06-6708-0501

改訂 2019/11 第 8 版